

TiKON™ 35

金红石型钛白粉 · 硫酸法

产品说明	TiKON 35 为采用先进硫酸法工艺生产的通用型金红石钛白粉，在涂料体系中具有良好的光学性能和分散性能。		
产品特点	● 良好的遮盖力 ● 易润湿分散 ● 高白度 ● 良好的耐候性		
推荐应用	推荐用于以下领域的评估： ● 内墙及外墙涂料 ● 溶剂型和水性涂料 ● 建筑涂料 ● 粉末涂料 ● 通用工业涂料 ● 橡胶		
典型指标	二氧化钛含量	94 %	
	表面处理	氧化铝、氧化锆、有机物	
	吸油量	21 g/100 g	
	pH 值	7.5	
	相对密度	4.1	
	堆积密度	0.92 kg/l	
	粒径（圆盘离心法，Dn）	0.21 μm	
	粒径（光散射法，OD）	0.31 μm	
以上典型指标不构成产品规格。粒径测试结果取决于测试方法。产品规格书及安全技术说明书可应要求提供。			
补充信息	ASTM D476 Type II、III BS EN ISO 591-1:2000 Type R2 EINECS 236-675-5 CAS 13463-67-7 色素索引号 77891 · 颜料白 6		
法规状态	二氧化钛，CAS 号 13463-67-7，EINECS 236-675-5，色素索引号 77891，颜料白 6。如需了解法规信息、安全技术说明书或各国准入情况，请通过下列地址与我们联系。		

本技术数据表所载信息基于我们的诚信提供，并在发布之日被认为是准确的。典型指标反映生产平均水平，不构成产品规格，也不构成任何明示或默示的保证。粒径测试结果取决于所采用的测试方法。客户应自行判断本产品是否适用于其工艺和最终用途，在自身条件下进行验证，并遵守所有适用的法律法规。本文件中的任何内容均不构成以侵犯他人权利的方式使用产品的建议。